



HSINSOU 2316-10 阴离子柔软剂

HSINSOU 2316-10 为一种阴离子柔软剂,适用于特多龙、尼龙、T/C 及棉等纤维及纱线之后处理,应用在 T/C,棉之起毛处理具有良好之功能,尤其使用于漂白织物时不影响其黄变性。

一. 性质:

- 外观: 淡黄色液状
- 组成: 脂肪酸及磷酸酯化合物
- 离子性: 阴离子
- p H(1%) : 7 +/- 1
- 溶解性: 易溶于冷、热水中

二. 特性:

1. HSINSOU 2316-10 有类似阳离子之手感。
2. HSINSOU 2316-10 不影响染料之摩擦牢度。
3. HSINSOU 2316-10 具有再吸湿性。
4. HSINSOU 2316-10 漂白柔软不会产生黄变现象。
5. HSINSOU 2316-10 对日光牢度影响极小。
6. HSINSOU 2316-10 具低泡沫性。
7. HSINSOU 2316-10 可当 T/C、C 起毛剂使用。

三. 应用:

A.HSINSOU 2316-10 用于压染，浸染浴树脂加工之后处理，有极高质量之效果，一般之用量应视纤维要求柔软程度而定。

a.用于压染时 2% ~ 3% (ows)

b.用于浸染时 2% ~ 3% (owf)

B.应用在 T/C、C 起毛处理时

a.用于压染时 2% ~ 3% (ows)

b.用于浸染时 2% ~ 3% (owf)

※备注:上述配方条件仅作参考，药剂及使用量之增减，依需求质量作适当调整，请先行试验后再使用。