



## HSINSOU 2316-10 陰離子柔軟劑

HSINSOU 2316-10 為一種陰離子柔軟劑，適用於特多龍、尼龍、T/C 及棉等纖維及紗線之後處理，應用在 T/C，棉之起毛處理具有良好之功能，尤其使用於漂白織物時不影響其黃變性。

### 一. 性質：

- 外觀：淡黃色液狀
- 組成：脂肪酸及磷酸酯化合物
- 離子性：陰離子
- p H(1%)：7 +/- 1
- 溶解性：易溶於冷、熱水中

### 二. 特性：

1. HSINSOU 2316-10 有類似陽離子之手感。
2. HSINSOU 2316-10 不影響染料之摩擦牢度。
3. HSINSOU 2316-10 具有再吸濕性。
4. HSINSOU 2316-10 漂白柔軟不會產生黃變現象。
5. HSINSOU 2316-10 對日光牢度影響極小。
6. HSINSOU 2316-10 具低泡沫性。
7. HSINSOU 2316-10 可當 T/C、C 起毛劑使用。

### 三. 應用：

- A. HSINSOU 2316-10 用於壓染，浸染浴樹脂加工之後

處理，有極高品質之效果，一般之用量應視纖維要求柔軟程度而定。

a.用於壓染時 2% ~ 3% (ows)

b.用於浸染時 2% ~ 3% (owf)

B.應用在 T/C、C 起毛處理時

a.用於壓染時 2% ~ 3% (ows)

b.用於浸染時 2% ~ 3% (owf)

※備註:上述配方條件僅作參考，藥劑及使用量之增減，依需求品質作適當調整，請先行試驗後再使用。