



HSINSOU CO-20 弱陽離子柔軟劑

HSINSOU CO-20 為弱陽離子柔軟劑，適用於所有的紡織纖維，尤其對壓克力，棉及其棉之混紡織物效果更佳。

一. 性質：

- 外觀：淡乳黃色溶液
- 組成：脂肪酸縮合物
- 離子性：弱陽離子
- pH(1%)：4 +/- 1
- 溶解性：冷水即可

二. 特性：

1. 應用於纖維素、尼龍、亞克力、聚酯及羊毛纖維，非常柔軟平滑之手感。
2. 不影響染後物品之色相及日光牢度。
3. 可增加皺折耐隆纖維之彈性。
4. 對合成纖維能改進其抗靜電性。
5. 水溶性極佳適用各種機械作業，尤其壓染或液流染機。
6. 可與酸非離子界面活性劑混合使用。

三. 應用：

- A. 浸染

HSINSOU CO-20 對各種纖維一般使用量為：

亞克力 1 ~ 3%

棉、T/C 2 ~ 4%

毛 2 ~ 4%

耐隆 1 ~ 2%

特多龍 1 ~ 3%

以上用量為 o. w. f 處理條件 50 ~ 80°C×15 ~ 20min

B. 壓染

HSINSOU CO-20 根據纖維種類及手感需要一般用量為： 1 ~ 3%(ows)

※備註：上述配方條件僅作參考，藥劑及使用量之增減，依需求品質作適當調整，請先行試驗後再使用。